



Shell Turbo S4 X 32

- Увеличенный срок службы масла
- Высокая эффективность

Масло класса «премиум» для промышленных паровых, газовых турбин и турбин комбинированного цикла

Масло Shell Turbo S4 X 32 производится на основе базовых масел, полученных по технологии Shell Gas-to-Liquid (технология газожидкостной конверсии) и удовлетворяет потребностям новейших высокоэффективных турбин. Благодаря непревзойденной длительной работе в самых тяжелых условиях, Shell Turbo S4 X 32 минимизирует образование отложений и шлама даже в условиях циклических пиковых нагрузок.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества Область Применения

■ Увеличенный срок службы масла

Масло Shell Turbo S4 X 32 обладает исключительной стойкостью против окисления даже в условиях повышенной термической и окислительной нагрузки. Отличные результаты испытаний ASTM dry TOST (определение окислительной стабильности турбинных масел) и TOST life test (ASTM D943) показывают высокий потенциал Shell Turbo S4 X 32 обеспечивать продолжительный срок службы и сокращать расходы на обслуживание по сравнению с традиционными минеральными маслами.

■ Улучшенная защита оборудования

Shell Turbo S4 X 32 обеспечивает отличную защиту от образования лака и отложений, что позволяет использовать его для смазывания турбин даже в условиях жестких пиковых нагрузок. Сокращение образования шлама и отложений на подшипниках не только уменьшает износ критичных узлов системы, но также значительно снижает риск внеплановой остановки турбины.

■ Повышенная эффективность системы

Водоотделение, отделение воздуха и устойчивость к пенообразованию являются критическими факторами для масла в современных турбинах с редукторами (особенно, в турбинах с небольшими резервуарами, где масло отстаивается в резервуаре непродолжительное время). Shell Turbo S4 X 32 обладает превосходными характеристиками по всем четырем параметрам, гарантируя поддержание оптимальных условий эксплуатации турбины.



■ Силовые и промышленные паровые, газовые турбины и турбины комбинированного цикла

Shell Turbo S4 X 32 применяется для смазывания современных паровых, газовых турбин и турбин комбинированного цикла.

- Следует отметить, что некоторые устройства, оснащенные высоконагруженными редукторами требуют применения масла с улучшенными противоизносными свойствами. В таких агрегатах следует применять Shell Turbo S4 GX.

■ Другие промышленные устройства

Shell Turbo S4 X 32 может также применяться в других промышленных агрегатах, требующих использования высококачественного масла для газовых турбин, например, в турбокомпрессорах.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

Shell Turbo S4 X 32 соответствует и превышает требования международной спецификации и большинства производителей турбин, включая:

- ASTM 4304-13 Type I & III
- GB (Китай) 11120-2011, L-TGA, L-TSA, L-TGSB
- DIN 51515 Part 1 L-TD & Part 2 L-TG, 51524-1 HL
- ISO 8068:2006 L-TGB, 8068:2006 L-TGSB
- Масло Shell Turbo S4 X 32 одобрено Siemens Power Generation по спецификациям TLV 9013 04 и TLV 9013 05
- General Electric GEK 32568K, 46506e, 28143b, 107395a и

- Shell Turbo S4 X 32 соответствует требованиям спецификации Elliott Turbo-machinery X-18-0004
- GE Oil and Gas – соответствующая спецификация отражена в документе ITN52220.04
- Shell Turbo S4 X 32 одобрено MHPS MS04-MA-CL001 (Rev. 4), MS-MA-CL002 (Rev. 4) and MS04-MA-CL005 (Rev. 2) и MHI Compression.
- GE Oil & Gas классифицирует Shell Turbo S4 GX 32 как турбинное масло с низкой склонностью к лакообразованию в соответствии с ITN52220.04

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

120498

- Alstom HTGD 90117 V 0001 AA
- Dresser Rand 003-406-001 Type I & III
- Westinghouse 21 TO591 и 55125Z3 и Eng Spec_DP21T-00000443
- Solar ES 9-224Y Class II
- MAN D&T SE TED 10000494596

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Turbo S4 X 32
Класс вязкости ISO			ISO 3448	32
Кинематическая вязкость	@40°C	мм ² /с	ASTM D445	32.0
Кинематическая вязкость	@100°C	мм ² /с	ASTM D445	6.10
Индекс вязкости			ASTM D2270	141
Плотность	@15°C	г/см ³	IP 365	0.827
Температура вспышки			ASTM D92	230
Температура застывания			ASTM D97	-42
Кислотное число			ASTM D974	0.10
Отделение воздуха	@50°C	Минуты	ASTM D3427	1
Коррозия на медной пластинке			ASTM D130	1b
Антикоррозионные свойства			ASTM D665 A & B	Нет коррозии
Водоотделение	минуты к 3 мл эмульсии	Минуты	ASTM D1401	15
Дезэмульгируемость (пар)			IP 19	80
Пенообразование	тенденция, стабильность	мл/мл	ASTM D892	
Степень I				0/0
Степень II				0/0
Степень III				0/0
Несущая способность на стенде FZG - выдерживает ступеней нагружения			DIN 51354	7
Окислительная стабильность:				
RPVOT			ASTM D2272	1 400
Измененный RPVOT			% RPVOT	95%
Срок службы по методу TOST			ASTM D943	10 000+
TOST 1000ч шлам			ASTM D4310	20
TOST (dry)	@120°C		ASTM D7873	
Содержание шлама 25% RPVOT				51
Время 25% RPVOT				1 320

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

■ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, Shell Turbo S4 X 32 не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

■ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

■ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».